


TAKIM ÇELİKLERİ

D Mo2		Teslimat Şekli Normalize edilmiş, tavl max. 220 HB	Uygulama alanları Alüminyum ve bakır metalleri ile bu metallerin alaşımlarının metal enjeksiyon takımlarında, ekstrüzyon takımlarında, dövme kalıplarında kalıp veya kalıp çekirdeği olarak kullanılmaktadır. Özel plastik uygulamalarında da kullanılabilir.																					
Standartlar		Malzeme Tanımı Yapısında yüksek oranda Molibden vardır. Isı şok dayanımı, yüksek sıcaklık dayanımı ve topluk gibi karakteristik özelliklerini son derece iyidir.																						
Patentli																								
Kimyasal bileşim (%)		C	Cr	Mo	Si																			
		0,36	5,0	2,00	0,4																			
					0,50																			
Fiziksel Özellikler																								
Isı İletkenliği		J cm x s x °C	20 0,375	350 0,360	700°C 0,325																			
ISİL İŞLEM DATALARI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sic. °C</th> <th>Süre Saat (h)</th> <th>Soğutma ortamı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Yumuşak tavlama</td> <td>820-850</td> <td>2-5</td> <td>Fırında</td> </tr> <tr> <td>Gerilim giderme</td> <td>600-650</td> <td>2</td> <td>Fırında</td> </tr> <tr> <td>Sertleştirme</td> <td>1010-1040</td> <td></td> <td>Yağ 500 °C hava</td> </tr> <tr> <td>Temperleme</td> <td>530-680</td> <td>1 saat + her 20 mm için minimum 2 saat</td> <td>Havada</td> </tr> </tbody> </table>						Sic. °C	Süre Saat (h)	Soğutma ortamı	Yumuşak tavlama	820-850	2-5	Fırında	Gerilim giderme	600-650	2	Fırında	Sertleştirme	1010-1040		Yağ 500 °C hava	Temperleme	530-680	1 saat + her 20 mm için minimum 2 saat	Havada
	Sic. °C	Süre Saat (h)	Soğutma ortamı																					
Yumuşak tavlama	820-850	2-5	Fırında																					
Gerilim giderme	600-650	2	Fırında																					
Sertleştirme	1010-1040		Yağ 500 °C hava																					
Temperleme	530-680	1 saat + her 20 mm için minimum 2 saat	Havada																					
Detaylı Spesifik Bilgi: Yapı Temizliği ASTM E45- Metod A ile A tipi<0,5 B-C-D tipleri <1 DIN 50602-K1<10 Malzeme hakkında ayrıntılı bilgileri teknik bölümümüzden alabilirsiniz.																								
 Su vermeden sonraki sertlik 57 HRC																								